



DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

OMEGA NDB Těsnicí páska pod latě DSK

Je jednostranní popř. oboustranní lepicí bitumová páska, která se upevňuje / lepí mezi difuzně otevřenou bednicí fólií a kontralatěmi. Páska zabraňuje proniknutí vlhkosti a zaručuje optimální větrutěsnost konstrukcí. Odolnost proti dešti byla prověřena rakouským výzkumným ústavem Holzforschung Austria (číslo zakázky 203/2003/2 T/HH).

OBLAST POUŽITÍ

- Páska pro střešní fólie

VÝHODY

- Snadná obsluha
- Dobrá přilnavost na fóliích a dřevě
- Vysoká elasticita materiálu

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Typ	DSK	DSK	DSK	DSK
Šířka role	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Délka role	10 m	10 m	10 m	10 m
Obsah kartonu	6 Role	6 Role	6 Role	6 Role

ÚDAJE O VÝROBKU


Složení	samolepicí bitumová páska
Tloušťka	2 mm
Tepelná odolnost	-40 °C - 100 °C
Teplota zpracování	5 °C - 40 °C
Skladovatelnost	1 rok; v suchu a chladu

OMEGA NDB Těsnicí páska pod latě DSK

Nalepte OMEGA NDB Těsnicí páska DSK pod latě přímo na spodní část kontralatě, umístěte kontralatě do požadované pozice a zafixujte.

Těsnicí páska ovine při upevnění celý hřebík a zaručuje 100 % těsnost v místě proniknutí hřebíku!

Musí se dodržovat požadavky normy ÖNORM B 4119, popř. ZVDH.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 Amel | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com