



DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

OMEGA PoBit Plus Nástřiková pasta

OMEGA PoBit PLUS je stříkací těsnicí pasta s vysokou přilnavostí na téměř všech podkladech. Hydroizolaci lze použít proti vlhkostiv prostředí volně odtékající vody např. sokly, připojovací spáry výplní stavebních otvorů, komínová tělesa. Lze ji použít i jako stříkanou parozábranu s funkcí vzduchotěsné vrstvy. Aplikace stříkáním šetří složitě čištění nástroje a lze díky ní rychle utěsnit i těžko přístupná místa. Jako podklady jsou vhodné materiály typické pro pozemní a podzemní stavitelství jako např. dřevo, beton, zdivo, dřevěné kompozitní desky, ocel a lepicí pásy s roumem. Již po krátké době schnutí je materiál odolný proti dešti a lze jej také omítnout, resp. přelepit.

OBLAST POUŽITÍ

- Nástřiková vzduchotěsná vrstva
- Hydroizolace proti vlhkosti
- Prostor soklu u dřevostaveb
- 2. odvodňovací úroveň pod okenním parapetem
- Masivní dřevěné prvky
- Prostor obvodových stěn
- Prostupy
- Ochrana proti stříkající vodě

VÝHODY

- Trvale elastická
- Jednosložková
- Bez rozpouštědel
- Nepropouští vodu
- Hydroizolace bez spojů a spár
- Přilne k téměř jakémukoli podkladu
- Možnost přelepování a přetírání
- Odolná vůči teplotám
- Odolná vůči UV

DOPORUČENÉ VÝROBKY



OMEGA PoBit Plus Náhradní trysky



OMEGA PoBit výztužný pruh z rouna



OMEGA PoBit Plus Stříkací pistole + 2 náhradní trysky

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Obsah	1,25 kg
Obsah kartonu	10 bidons

ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	jednosložková hydroizolační hmota na bázi vody, bitumen modifikovaný elastomery
Doba odvětrání	6 hodin (suché na dotyk); úplně suché po 4 dnech
Spotřeba	1 kg/m ² u tloušťky nánosu 0,7 mm
Barva	černá
Teplota zpracování	5 °C - 35 °C
Hustota	1.3 kg/l(±0,01 kg/l)
Složení	pastózní
Skladovatelnost	neotevřené 6 měsíců, suché prostředí chráněné před mrazem

OMEGA PoBit Plus Nástříková pasta

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad nesmí být promrzlý, musí být suchý, absolutně čistý, bez prachu, olejů, tuků, odlupujících se, polámaných nebo špatně přilnavých míst, zbytků vápna, omítky nebo barvy. Musí být prověřen vhodný spád a zbytková vlhkost podkladu.

PROVEDENÍ IZOLACE STŘÍKACÍ PASTOU OMEGA POBIT PLUS:

Nasadte si doporučené ochranné prostředky (Ochranné brýle, respirátor). Dózu před otevřením dobře protřepejte. Otevřete dózu a našroubujte trysku pro OMEGA PoBit PLUS. Nasadte stříkací pistoli pro OMEGA PoBit PLUS a připojte kompresor. Jedním otočením našroubujte špičku trysky. Dózu vždy držte ve svislé poloze. Tlak kompresoru cca 8 bar. Nástřík provádějte dál od těla. Po provedení nástříku ihned zcela našroubujte špičku trysky na rozprašovací hlavu a krátkým stiskem spouště z ní vyfoukněte materiál. Při delších přestávkách během provádění nástříku odšroubujte trysku, propláchněte ji vodou a dózu uzavřete víkem.

VYUŽITÍ

Při použití jako vzduchotěsné vrstvy nebo vzduchotěsného připojení: tloušťka vrstvy 0,4 mm (spotřeba cca 1 dózy na 2 m²)

Při použití k ochraně před vlhkostí a volně odtékající vodou: Musí být provedena tloušťka vrstvy 0,8 mm. Pokud lze u přechodů mezi stavebními díly očekávat pohyby stavebních dílů, je třeba položit pás s rounem nebo lepicí pásku.


Použití v prostoru se stříkající vodou: Na celou plochu je třeba položit rouno nebo ji vypodložit plastovou páskou. Tloušťky vrstev viz níže.

Podklad z rouna: Rouno uložte do vlhké hmoty a namočte. Pro zakrytí celé plochy následně ještě jednou použijte PoBit. Tloušťka vrstvy 2 mm (spotřeba cca 1 dózy na 1 m²).

Uložení lepicí pásky: Předem nalepte lepicí pásku AIRSTOP FLEX nebo pásku AIRSTOP PLASTO a celou plochu pokryjte lepidlem PoBit PLUS. Tloušťka vrstvy na nosníku: 0,4 mm u uložení lepicí pásky (spotřeba cca 1 plechovka na 2 m²).

PRIMER

Na drobné betonové, omítkové a zděné podklady je třeba použít přípravek OMEGA PoBit Primer. OMEGA PoBit Primer také zpevňuje staré omítky a zvyšuje jejich hutnost. Ošetřovaný povrch musí být čistý, suchý a zbavený volných částíček. Teplota zpracování přípravku OMEGA PoBit Primer musí být také min. +5 °C.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 Amel | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com