



DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

OMEGA PoBit Primer

OMEGA PoBit Primer se používá ke zpevnění a vyrovnání nasákavosti starých a poškozených omítek. Výrobek je vhodný také pro nové omítky, které jsou drolivé a prášivé. Slouží jako pojivo a zajišťuje rovnoměrnou přilnavost. Základní nátěr má zpevňující a těsnicí účinek také u sádrových omítek, azbestocementu, dřeva a betonu.

OBLAST POUŽITÍ

- Základní nátěr na bázi vody pro písčité betonové, omítkové a zděné podklady

VÝHODY

- Má zpevňující účinek na staré omítky a zvyšuje jejich těsnost
- Upravuje nasákavost podkladu minerálních krycích omítek

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Obsah	5 l
-------	-----

ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	Jednosložkové pojivo na bázi vody
Spotřeba	1 litr přibližně na 5 m ²
Barva	bílá
Specifická hmotnost EN 2811-1	1.01 ± 0.02 kg/l
Složení	mléčně zbarvená tekutina
Skladovatelnost	neotevřené 24 měsíců, suché prostředí, chráněné před mrazem
Doba čekání do ztvrdnutí bez lepivosti	cca 3 hodiny

OMEGA PoBit Primer

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Pro dosažení dobrého pracovního výsledku je důležité, aby povrchy, které mají být ošetřeny, byly suché, čisté a neulpívaly na nich žádné volné částice. Nesmí být znečištěny zbytky tuku a oleje; staré nátěry je třeba kompletně odstranit.

NÁTĚŘ


OMEGA PoBit Primer se nanáší štětcem, válečkem nebo postřikovým přístrojem. Podle nasákavosti podkladu lze OMEGA PoBit Primer před nanesením zředit vodou. Ředění vodou se může pohybovat v poměru od 1:1 do 1:2. Během usychání nesmí základní nátěr v žádném případě vytvářet povrchovou vrstvu, nýbrž musí zcela proniknout do podkladu.

SPOTŘEBA

Spotřeba OMEGA PoBit Primer je závislá na kvalitě a porézности podkladu. U podkladů se středně silnou nasákavostí je zapotřebí v průměru 1 litr přibližně na 5 m².

UPOZORNĚNÍ

Teplota při zpracování OMEGA PoBit Primer musí činit minimálně +5°C. OMEGA PoBit Primer není mrazuvzdorný. Balení skladujte na místech chráněných před slunečním zářením. Teploty skladování nesmí klesnout pod +5°C.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 Amel | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com