

DOPORUČENÉ FORMÁTY STEICOprotect

hrana: 4 x perodrážka

ideální pro staveništní montáž nebo pro dodatečné zateplení při rekonstrukcích

tloušťka [mm]	formát [mm]	typ	ks/paleta	hmotnost [kg/m ²]	m ² / paleta	hmotnost/pal. [kg]
40	1.325 * 600	H	56	10,00	45,6	cca 456
60	1.325 * 600	H	38	15,00	30,9	cca 465
80	1.325 * 600	M	28	16,80	22,8	cca 383
100	1.325 * 600	M	22	21,00	17,9	cca 377

skladebný formát: 1.300 * 575 mm; rozměry palety: cca 1,33 * 1,21 * 1,30

m hrana: 4 x perodrážka

speciálně pro velké plochy

tloušťka [mm]	formát [mm]	typ	ks/paleta	hmotnost [kg/m ²]	m ² / paleta	hmotnost/pal. [kg]
40	2.625 * 1.175	H	28	10,00	88,6	cca 886
60	2.625 * 1.175	H	19	15,00	60,1	cca 902
80	2.625 * 1.175	M	14	16,80	44,3	cca 744

skladebný formát: 2.600 * 1.150 mm; rozměry palety: cca 2,63 * 1,21 * 1,30 m

hrana: tupá

speciálně pro panelovou prefabrikaci dřevostaveb

tloušťka [mm]	formát [mm]	typ	ks/paleta	hmotnost [kg/m ²]	m ² / paleta	hmotnost/pal. [kg]
40	2.600 * 1.250	H	28	10,00	91,0	cca 910
60	2.600 * 1.250	H	19	15,00	61,7	cca 926
80	2.600 * 1.250	M	14	16,80	45,5	cca 764

rozměry palety: cca 2,60 * 1,25 * 1,30 m

hrana: tupá

izolační deska pro zateplení ostění

tloušťka [mm]	formát [mm]	typ	ks/paleta	hmotnost [kg/m ²]	m ² / paleta	hmotnost/pal. [kg]
20	2.600 * 1.250	H	56	5,00	182	cca 910

rozměry palety: cca 2,60 * 1,25 * 1,30 m

TECHNICKÉ PARAMETRY STEICOprotect

SKLADOVÁNÍ/DOPRAVA

STEICOprotect je potřeba skladovat naplocho v suchém prostředí hrany chráňte před poškozením obal z fólie odstraňte teprve když paleta stojí na rovném a suchém podkladě

parametry	typ H	typ M
označní desek dle EN 13171	WF EN 13171 – T4 – TR30 – CS(10Y)100 – WS1,0 – MU5	
požární odolnost dle EN 13501-1	E	
deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/(m*K)]	0,048	0,046
hustota [kg/m ³]	cca 265	cca 230
součinitel difúzního odporu μ	5	
měrná specifická tepelná kapacita c [J/(kg*K)]	2100	
deklarovaná pevnost v tlaku [kPa]	180	100
rozměrová tolerance délka/šířka	± 2% / ± 1,5%	
tloušťková tolerance	- 1 mm / + 1 mm	
tolerance pravouhlosti n. EN 824	3 mm / m	
kód odpadu (EAK)	030105 / 170201	



Operating site certified accor. ISO 9001:2000

STEICO
stavět a bydlet ve shodě s přírodou

Distributor:

www.steico.com