

## TECHNICKÝ LIST

### EUROSTRAND® OSB 4 TOP C €

Receptura: 745, (broušená/nebroušená)

Popis materiálu: OSB/4 TOP deska dle všeobecného Schválení stavebního dohledu čís.: Z-9.1-566 a EN 300 / EN 13986 k použití pro vysoce zatěžované nosné účely ve vlhkém prostředí, plně lepená systémem PMDI (bez formaldehydu), nízkemisní - E1

Zkoušeno dle platných EN-norem. U uvedených hodnot se jedná o střední hodnoty desek.

ZÁVOD: WISMAR

### Typ desky dle EN 300 / Z-9.1-566 (DIBt)

Technicko-mechanické vlastnosti	Zkušební norma	Jednotka	Požadavek				
<b>Tloušťka desky</b>		[mm]	8,0–10	>10<18	18–25	>25–32	>32–40
<b>Hustota</b>	EN 323	[kg/m <sup>3</sup> ]	≥640	≥620	≥620	≥600	≥600
<b>Příčná pevnost v tahu</b>	EN 319	[N/mm <sup>2</sup> ]	≥0,50	≥0,45	≥0,40	≥0,35	≥0,30
<b>Příčná pevnost v tahu po zkoušce vařením</b>	EN 300 AA	[N/mm <sup>2</sup> ]	≥0,17	≥0,16	≥0,13	≥0,10	≥0,08
<b>Pevnost v ohybu hlavní osa</b>	EN 310	[N/mm <sup>2</sup> ]	≥36	≥33	≥31	≥29	≥25
<b>Pevnost v ohybu vedlejší osa</b>	EN 310	[N/mm <sup>2</sup> ]	≥23	≥20	≥18	≥16	≥15
<b>Modul pružnosti v ohybu hlavní osa</b>	EN 310	[N/mm <sup>2</sup> ]	≥5600	≥5300	≥5200	≥5000	≥4800
<b>Modul pružnosti v ohybu vedlejší osa</b>	EN 310	[N/mm <sup>2</sup> ]	≥2700	≥2500	≥2300	≥2100	≥1900
<b>Bobtnání 24 hod.</b>	EN 317	[%]	≤12	≤10			
<b>Vlhkost *1</b>	EN 322	[%]	2-12				
<b>Brus</b>			zrno 100				
<b>Obsah formaldehydu *2</b>	EN 120	[mg/100g]	≤2,0				

Tolerance	Zkušební norma	Jednotka	Požadavek
<b>Délková tolerance</b>	EN 324-1	[mm]	±3,0
<b>Šířková tolerance</b>	EN 324-1	[mm]	±3,0
<b>Tloušťková tolerance (broušená)</b>	EN 324-1	[mm]	±0,3
<b>Tloušťková tolerance (nebroušená)</b>	EN 324-1	[mm]	±0,5
<b>Pravoúhlost</b>	EN 324-2	[mm/m]	≤2,0
<b>Tolerance rovností hran</b>	EN 324-2	[mm/m]	±1,5

Stavebně fyzikální vlastnosti	Zkušební norma	Jednotka	Požadavek
<b>Třída chování při požáru</b>	EN 13501-1	-	<9 mm: E / ≥9 mm: D-s2, d0
<b>Tepelná vodivost</b>	EN 13986	[W/(m·K)]	0,13
<b>Faktor difúzního odporu (μ-hodnota) *3</b>	EN ISO 12572	-	200/200 (vlhký/suchý)

\*1) při expedici

\*2) měřeno perforátorem dle DIN EN 120

Dle "Chemikalienverbotsverordnung – ChemVerbotsV –" (Nařízení o zákazu chemických látek) příloha k § 1, odstavec 3 ze 14. října 1993 ve spojení se zveřejněním BGA (Spolkový zdravotní ústav) ve Bundesgesundheitsblatt (Spolkový zdravotní věstník) 10/91 (str. 487 - 489) o "Prüfverfahren für Holzwerkstoffe" (Zkušební postupy pro materiály na bázi dřeva) nesmí u povrchově neupravených dřevotřískových desek mezní hodnota perforátorového měření (fotometricky) překročit 8 mg HCHO/100g absolutně suché desky při vlhkosti materiálu 6,5%. Klouzavá střední hodnota obnáší max. 6,5mg HCHO/100g absolutně suché desky.

\*3) výpočtová hodnota dle všeobecného Schválení stavebního dohledu čís.: Z-9.1-566