



## VÝHODY

- silné zvýšení přilnavosti na hladké povrchy
- tvoří přilnavou vrstvu, samolepicí
- zpracovatelný od -10° C (vzduchu a teplota materiálu)

# BUBI LF Adhezní základní nátěr

BUBI LF Adhezní základní nátěr je kvalitní přípravný nátěr bez rozpouštědel určený k optimalizaci přilnavosti všech akrylátových, butylových a bitumenkaučukových lepicích pásek. Je použitelný na všechny savé minerální podklady jako je např. sádra, beton, cementová omítka, pórobeton, cihlové a silikátové zdivo s vrstvou uhlazené cementové malty se spárami, jakož i na aglomerované dřevo a běžné dřevo. Jednoduché použití také na styropor, EPS, XPS atd. BUBI LF Adhezní základní nátěr je samolepicí a má dobrou odolnost vůči vodě a teple.

## DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Balení	Dávkovací láhev	Kanystř
Hodně	1 kg	5 kg

## ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	vodnatá akrylátová polymerová disperze, bez rozpouštědla
Vlastnosti vrstvy	elastická
Doba schnutí	15 - 40 min
Teplota zpracování	- 5 °C - + 35 °C
Spotřeba	10 m <sup>2</sup> / kg
Skladování	12 měsíců v uzavřené nádobě, v suchu, těsně uzavřený + 15 °C - + 25 °C, bez přímého slunečního záření, není odolný vůči mrazu!

INFO :  
+43 6216 / 4108  
WWW.ISOCELL.COM

**ISOCELL**

# SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ

## BUBI LF Adhezní základní nátěr

Poklad musí být rovný, pevný, suchý, zbaven mastnoty, oleje a prachu.

BUBI LF Adhezní základní nátěr je třeba před použitím dobře zamíchat. Rovnoměrně nanášet pomocí válečku nebo štětky (porézní povrchy přetřít dvakrát) a nechat zaschnout. Dbejte na rovnoměrný nátěr!

Před přitlačení lepící pásky nechte základní nátěr odvětrat, dokud nebude průsvitný. Zhoustlý nátěr lze rozředit vodou.



INFO :

+43 6216 / 4108

[WWW.ISOCELL.COM](http://WWW.ISOCELL.COM)

# ISOCELL