



OMEGA N55 Lepidlo

K větrutěsnému a vodotěsnému lepení fasádních a střešních fólií a k přímému napojení na beton, dřevo a plech.

OBLAST POUŽITÍ

- Zalepení přesahů a spojů pro fólie řady OMEGA a OMEGA UDO 330.

VÝHODY

- Odolné proti změkčovadlům
- Odolné proti oleji, benzínu, zředěným kyselinám i zásadám
- Jednosložkové
- Přílnavost na mnoho podkladů, např. Dřevo, beton, kov

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Balení / Dávka | 2,0 kg | 4,5 kg |
|----------------|--------|--------|

ÚDAJE O VÝROBKU

| | |
|----------------------------------|--|
| Složení | Nitrilkaučuk |
| Hustota | 0,88 g/cm ³ |
| Teplota zpracování | 0 °C - + 40 °C |
| Spotřeba | 40 g/m |
| Tvorba povlaku za sucha/za mokra | 10 min / 4 min |
| Skladnost | 12 měsíců, neotevřené, v suchu, při prostorové teplotě |
| Barva | žlutá |

INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL

SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ

OMEGA N55 Lepidlo

Mokrý slepení: OMEGA N55 lepidlo jednostraně nanést na suchou a nemastnou lepicí plochu. Slepované části se můžou během doby tvoření vrstvy spolu slepit.

Penetrační nátěr: Při těžkých, porézních a velmi savých površích sa OMEGA N55 lepidlo může použít jako přednátěr. Naneste tenkou vrstvu na podklad cca. 15min. nechejte zaschnout – fólii natřít a okamžitě přitlačit.



INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL