

MORE FROM WOOD.

E EGGER

PROFESSIONAL




TECHNICKÁ DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

› Systémová řešení v dřevostavbách



www.egger.cz/drevostavby



NAŠI PARTNEŘI PRO UCELENÁ KVALITATIVNÍ ŘEŠENÍ



OBSAH

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | IZOLAČNÍ MATERIÁLY / TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY (WDVS) | 04 |
| 1.1 | Alsecco GmbH & Co. KG | 04 |
| 1.2 | Sto AG | 05 |
| 2 | UPEVNŮVACÍ PROSTŘEDKY | 06 |
| 2.1 | ITW Befestigungssysteme GmbH | 06 |
| 2.2 | Prebena | 07 |
| 2.3 | SFS intec GmbH | 08 |
| 3 | VZDUCHOVÉ ZATĚSNĚNÍ / ZATĚSNĚNÍ PROTI VĚTRU | 09 |
| 3.1 | Kaiser GmbH & Co. KG | 09 |
| 3.2 | Trelleborg Baudichtungen | 10 |
| 3.3 | SIGA | 11 |
| 3.4 | Moll bauökologische Produkte GmbH | 12 |
| 3.5 | Ampack AG | 14 |
| 3.6 | EISEDICHT – Luftdichtungsmanschetten | 15 |
| 4 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | 16 |
| 4.1 | Remmers Baustofftechnik GmbH | 17 |
| 4.2 | Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | 18 |
| 4.3 | Adler-Werk Lackfabrik | 20 |
| 4.4 | Almarit Lacke GmbH | 21 |
| 4.5 | IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH | 22 |
| 4.6 | Asuso GmbH | 24 |
| 4.7 | PCI Augsburg GmbH | 25 |
| 5 | MONTÁŽ (OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ) | 26 |
| 5.1 | Knudsen Plast A/S Dänemark | 26 |
| 5.2 | Bever GmbH | 26 |
| 6 | SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A LEPIDLA | 27 |
| 6.1 | Purbond AG | 27 |
| 6.2 | Stauf Klebstoffwerk GmbH | 28 |
| 7 | POZNÁMKY | 30 |

1 IZOLAČNÍ MATERIÁLY / TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY (WDVS)

SCHVÁLENÉ PŘÍRODNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY

Pro použití v plně izolovaných dřevěných stavebních dílcích dle třídy ohrožení 0 (bez chemické ochrany dřeva) je u izolací na bázi přírodních materiálů nutné doložit schválení stavebního dohledu.

MINERÁLNÍ VLNA (SKELNÁ VLNA / KAMENNÁ VLNA)

U minerální vlny se jedná zpravidla o normou definované výrobky, jejichž vlastnosti a oblasti použití určují odpovídající výrobové a konstrukční normy. U stavebních dílců uvedených v Konstrukčním katalogu dřevostavby je použita minerální vlna dle DIN 18165-1/ÖNORM B 6035 třídy stavebních materiálů A s tavným bodem ≥ 1.000 °C. Upřednostňovány jsou výrobky s indexem biologické odbouratelnosti K140.

OMÍTKY / TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ

Omítkové fasády jsou v mnoha regionech velmi oblíbené. Přímé omítání EUROSTRAND® OSB a EGGER DHF není sice možné, avšak kombinace s tepelně izolačním kompozitním systémem (WDVS) je u dřevostavby smysluplným opatřením k úspoře energie. Část požadované izolační vrstvy může být vyvedena z dutiny konstrukce do vnější vrstvy pláště budovy a umožňuje tak redukci průřezu dřevěných prvků na statické požadavky. U tepelně izolačních kompozitních systémů je vyžadováno schválení stavebního dohledu k doložení trvale účinné ochrany před povětrnostmi.

➔ Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo také od aplikačně technického týmu firmy EGGER.

Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu plošných materiálů na bázi dřeva.

1.1 Alsecco GmbH & Co. KG

Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck – Richelsdorf
T +49 (0) 36208 88-0
F +49 (0) 36208 88-113
kontakt@alsecco.com
www.alsecco.de

Zastoupení CZ:

Caparol, spol. s r. o.
Litvínovice 32
CZ-37001 České Budějovice
T +420 257 290 288
F +420 257 223 941
praha@caparol.cz
www.caparol.cz / alsecco.cz

Zastoupení SK:

Alstad s.r.o.
Jadranska 25
SK-84102 Bratislava
T +421 02644 63095
alstad@post.sk
www.alsecco.sk



FASSADENKOMPETENZ

TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM: BASIC, LEPENÝ

POPIS

Tepelně izolační kompozitní systém s nalepenými izolačními deskami z pěnového polystyrénu a omítkového systému na bázi organické, minerální nebo silikátové; schválení Z-33.47-832.

OBLAST POUŽITÍ

Alsecco basic, lepený je těžko vzplanutelný (třída stavebních materiálů B1) dle DIN 4102-1 do $d \leq 100$ mm resp. normálně vzplanutelný (třída stavebních materiálů B2) dle DIN 4102-1 při tloušťce izolace $d > 100$ mm do 200 mm; vhodný jako tepelně izolační kompozitní systém na deskových materiálech pro dřevostavby jež odpovídají normám nebo které mají všeobecné schválení stavebního dohledu, např. EUROSTRAND® OSB nebo EGGER DHF.

| Systémové komponenty | |
|------------------------|--|
| Grundování (popř.) | Hydropodklad na bázi akrylové pryskyřice |
| Lepicí hmota | Two in One – pastózní umělopryskyřičný stěrkový tmel dle DIN 18558, Lepicí tmel FW, Armatop Quattro, Two in One light – styren akrylátová disperze s odvoláním na DIN 18558, Armatop L-Aero – lehčená armovací minerální stěrka dle DIN 18557 |
| Tepelná izolace | Extrudovaný pěnový polystyren s hustotou ≤ 30 kg/m ³ ; Kvalitativní typ WDV dle IVH/FH WDVS s $d \leq 200$ mm; Teplo izolující deska dle DIN EN 13163 z pěnového polystyrenu z Polystyrol-Partikelschaum s klíčovým označením: T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)2-DS(N)2-TR100 skupina tepelné vodivosti 032, 035 a 040 stavební třída B1 (těžko hořlavý) dle DIN 4102, bez FCKW, požární třída E dle DIN EN 13501 |
| Armovací stěrka | Armatop MP, Armatop L-Aero, Armatop A, Armatop AKS, Armatop MP white, Armatop Quattro, Two in One light, Two in One, Spar Dash Receiver |
| Základní nátěr (popř.) | Základní nátěr P, Základní nátěr P ice, Základní nátěr Si, Základní nátěr Sc |
| Vrchní omítko | Všechny ve schválení jmenované vrchní omítky v odpovídající kombinaci s armovací stěrkou |

1.2 Sto AG
 Ehrenbachstraße 1
 D-79780 Stühlingen
 T +49 (0) 7744 57-0
 F +49 (0) 7744 57-2287
 infoservice@stoeu.com
 www.sto.de

Zastoupení CZ:
 Sto, s.r.o.
 Česlice 271
 CZ-25170 Dobřejovice
 T +420 255 996 311
 F +420 225 996 388
 info.cz@stoeu.com
 www.sto.cz

Zastoupení SK:
 Sto s.r.o.
 Pribylinská 2
 SK-83104 Bratislava
 T +421 244 453 075
 F +421 244 648 142
 info.sk@stoeu.com
 www.sto.sk



ETICS SYSTÉMY: STOTHERM CLASSIC / STOTHERM CLASSIC L PRO DŘEVOSTAVBU

POPIS

Kontaktní zateplovací systémy s nalepenou tepelnou izolací z pěnového polystyrenu nebo z minerální vlny s kolmou orientací vláken (lamelou) a s organickými omítkami; certifikát Z-33.41-811.

OBLAST POUŽITÍ

StoTherm Classic / StoTherm Classic L s třídou reakce na oheň B1 (třída B1) podle DIN 4102; určený jako zateplovací systém na podklady ze schválených deskových materiálů pro dřevostavby, např. EUROSTRAND® OSB nebo EGGER DHF. EGGER DHF může být nalepena bez přebroušení.

| Systémové komponenty | |
|------------------------|---|
| Lepicí hmota | Sto-Dispersionskleber Disperzní lepicí hmota s organickým pojivem |
| Tepelná izolace | Sto Therm Classic: Sto-pěnový polystyren EPS 70 F Tepelně izolační deska podle EN 13163 z expandovaného fasádního polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti: $\lambda=040, 035$ nebo 032 , třída reakce na oheň B1, bez FCKW a HFKKW Sto Therm Classic L: Sto-lamela z minerální vlny Tepelně-izolační deska z minerální vlny dle DIN 4102, třída reakce na oheň A1 podle EN 13501-1, součinitel tepelné vodivosti $\lambda=041$ |
| Armovací stěrka | Sto-Armierungsputz nebo StoArmat Classic se sklotextilní síťovinou Sto-Glasfasergewebe Bezcementová, vyztužená vlákny, vysokoelastická, pastózní, připravená k použití, strojově zpracovatelná |
| Vrchní omítka | Stolit / StoSilco/ StoLotusan Všechny omítky jsou strojově zpracovatelné |

ETICS SYSTÉM: STOTHERM WOOD PRO DŘEVOSTAVBY

POPIS

Kontaktní zateplovací systém s mechanicky upevněnou tepelnou izolací na bázi dřeva s minerálním omítkovým systémem; certifikát Z-33.47-659, ETA 08/0303, ETA 09/0304.

OBLAST POUŽITÍ

Na vnější stěny v dřevostavbách podle DIN 1052, opláštěné ze schválených deskových materiálů a nebo bez opláštění.

| Systémové komponenty | |
|------------------------|--|
| Upevnění | Nerezové kovové spony nebo Sto-Schraubdübel H60 |
| Tepelná izolace | Sto-Weichfaserplatte M Tepelnoizolační deska z dřevěných vláken podle EN 13171, součinitel tepelné vodivosti: $042, 046$, třída reakce na oheň B2, faktor difúzního odporu $\mu=3$ |
| Armovací stěrka | StoLevell Uni se sklotextilní síťovinou Sto-Glasfasergewebe Minerální armovací stěrka, prášková, strojově zpracovatelná |
| Mezinátěr | StoPrep Miral (podle potřeby) Difúzně otevřený mezinátěr na bázi draselného vodního skla zlepšující přídržnost další úpravy |
| Vrchní omítka | StoMiral / StoSilco / StoLotusan Všechny omítky jsou strojově zpracovatelné |
| Vrchní nátěr | StoSilco Color G / StoLotusan Color G (předepsané jen pro vrchní omítku StoMiral) |

2 UPEVNŮVACÍ PROSTŘEDKY

Pokud jsou deskové materiály EUROSTRAND® OSB a EGGER DHF použity jako konstrukční prvek v konstrukcích dřevostaveb, pak mohou být použity k upevňování pouze korozi odolné spony, šrouby nebo hřebíky dle DIN 1052-2 nebo se schválením stavebního dohledu.

Následně uvedené výrobky různých výrobců se ukázaly jak obzvláště vhodné pro zpracování jak desek EUROSTRAND® OSB tak také i EGGER DHF.

➤ Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo také od aplikačně technického týmu firmy EGGER. Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu plošných materiálů na bázi dřeva.

2.1 ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19 | D-30966 Hemmingen

T +49 (0) 511 42040

F +49 (0) 511 4204206

info@haubold-paslode.de

www.haubold-paslode.de

Zastoupení ITW v CZ: ITW Construction Products ČR s.r.o.

Vídeňská ul., Horní dvory, hala A (č.e.9)

CZ-14800 Praha 4 – Kunratice

T +420 244 912 719 | F +420 244 912 580

info@itw.cz | www.itw.cz

ITW BEFESTIGUNGSSYSTEME

haubold®

Zastoupení Haubold v CZ: Resl upevňovací technika

Langfortova 192/1 | CZ-67401 Třebíč

T +420 602 769 033

haubold@haubold.cz | www.haubold.cz

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A NÁSTROJE

Stavební řemeslo je týmová práce. Od ITW dostanete do ruky spolehlivou upevňovací techniku, na niž se coby zpracovatel můžete spolehnout. K úspěšné týmové práci patří také rozsáhlá podpora. Technicky vyzrálé výrobky, partnerské poradenství, vysoká míra spolehlivosti dodávek a osvědčený servis firmy ITW poskytují uživateli potřebnou jistotu.

Sponkovačky

Model PN 9180 XII

Model PN 755 XI

Model PN 775 XII



Spony z ocelového drátu

Spony pro PN 755 XI / PN 775 XII

| | | |
|---|---------------------|-------|
| KG 745 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 18182 – D 45 | 45 mm |
| KG 745 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 1052, Z-9.1-737 | 45 mm |
| KG 750 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 18182 – D – 50 | 50 mm |
| KG 750 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 1052, Z-9.1-737 | 50 mm |
| KG 764 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 18182 – D – 64 | 64 mm |
| KG 770 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 18182 – D – 70 | 70 mm |
| KG 775 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 18182 – D – 75 | 75 mm |

Spony pro PN 9180 XII

| | | |
|---|---------------------|-------|
| SD 91050 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 1052, Z-9.1-739 | 50 mm |
| HD 7965 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 1052, Z-9.1-738 | 65 mm |
| HD 7975 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 1052, Z-9.1-738 | 75 mm |
| SD 91080 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 1052, Z-9.1-739 | 80 mm |
| HD 7980 CNK, lakované adhezní pryskyřicí | DIN 1052, Z-9.1-15 | 80 mm |

2.2 Prebena

Wilfried Bornemann GmbH + Co. KG
Seestraße 20-26
D-63679 Schotten
T +49 (0) 6044 9601-0
F +49 (0) 6044 9601-80
info@prebena.de
www.prebena.de

Zastoupení SK:
Ing. Peter Petrek CSc.
PP INTERNATIONAL
Zelená 30
SK-97404 Banská Bystrica
T +421 484 133 184
F +421 484 133 184
prebena@prebena.sk
www.prebena.sk



SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A NÁŘADÍ

| Spinkovačky | |
|-------------|----------------|
| PREBENA | 5X – Z50 |
| PREBENA | 5C – ZT67COMBI |

Typy spon



PREBENA spony typ Z silně pozinkované, lakované adhezni pryskyřicí, od 25 – 67 mm

Všechny spony typu Z s osvědčením vhodnosti dle DIN 1052-2, odstavec 8 mají Všeobecné schválení stavebního dohledu č.Z-9.1-495.

Díky polakování adhezni pryskyřicí lze spony lehce nastřelovat a tím se docílí optimálních hodnot pevnosti na vytažení.

| Hřebíkovačky | |
|--------------|----------------|
| PREBENA | 3X – CNW50 |
| PREBENA | 5F – CNW65 – S |
| PREBENA | 7F – CNW90 |
| PREBENA | 8F – RK100 |
| PREBENA | 10X – RK130 |
| PREBENA | 10X – RK160 |
| PREBENA | PKT – 7 – RK90 |

Typy hřebíků



PREBENA hřebíky s hladkým dřikem typ CNW (hřebíky na drátku – svitky) od 32 – 90 mm.

PREBENA hřebíky s hladkým dřikem typ RK (hřebíky v plastu – pruhy) od 50 – 160 mm.

Všechny hřebíky s hladkým dřikem odpovídají DIN 1052-2.

Hřebíky jsou lakované adhezni pryskyřicí v závislosti na délce.

PREBENA hřebíky s kroužkovým dřikem typ CNW v pozinkovaném provedení od 32 – 90 mm mohou být také dodávány dle DIN 1052-2 : 1988-04, oddíl 6.3.2, tabulka 12, třída únosnosti III resp. DIN 1052 : 2004-08, oddíl 12.8.2, tabulka 14, třída únosnosti III.

| Hřebíkovačky | |
|--------------|-------------|
| PREBENA | ST2 – ANK50 |

Typy hřebíků



PREBENA kotvící hřebíky typ ANK od 40 – 60 mm.

Kotvící hřebíky v provedení pozinkovaná ocel jsou speciální hřebíky dle DIN 1052-2, oddíl 6.3.2, tabulka 12, třída únosnosti III.

Mohou být použity k upevnění spojek na dřevo se schválením stavebního dohledu.

2.3 SFS intec GmbH
Fastening Systems
In den Schwarzwiesen 2
D-61440 Oberursel
T +49 (0) 6171 7002-0
F +49 (0) 6171 7002-32
de.oberursel@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/de


SFS intec s.r.o.
Vesecko 500
CZ-51101 Turnov
T +420 481 354 442
F +420 481 354 401
cdav@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/cz

SFS intec
Turn ideas into reality.

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

Systém upevnění WT od firmy SFS intec nabízí řešení pro hospodárné a efektivní spojování v rámových dřevostavbách a při výrobě prefabrikovaných dílců. Optimálně se hodí pro nejrůznější použití ve spojení s konstruktivními deskovými materiály EUROSTRAND® OSB a EGGER DHF.

- Schváleno a dohledováno dle Z-9.1-472 resp. DIN 1052-2: dřevostavby.
- Multifunkční pro podlahu, stěnu a střechu:
 - Připoje stěn
 - Rohová spojení a plošná spojení dílců
 - Upevnění zvláštních systémů k zesílení příčného tahu a tlaku a spojování podélných styků vaznic krovu
- Umožňuje vysoký stupeň prefabrikace také u obložených stěn.
- Vysoká výkonnost díky dvojitému závitů s vysokou přídržnou silou při zatížení v tahu, tlaku a smyku.
- Příznivý stran stavební fyziky díky malým kontaktním plochám.
- Zabezpečení systému díky jednoduchému provedení a dimenzování.

| Typ | Průměr d (mm) | Délka (mm) | Délka závitů S_G/S_{Spann} | Bit (Torx) |
|--|---------------|------------|------------------------------|------------|
|  | | | | |
| Kvalita materiálu: zušlechťená uhlíková ocel, ochrana proti korozi Durocoat | | | | |
| WT-T- | 6,5 | 65 | 28 | T 30 |
| WT-T- | 6,5 | 90 | 40 | T 30 |
| WT-T- | 6,5 | 130 | 55 | T 30 |
| WT-T- | 6,5 | 160 | 65 | T 30 |
| WT-T- | 6,5 | 190 | 80 | T 30 |
| WT-T- | 6,5 | 220 | 95 | T 30 |
| WT-T- | 8,2 | 160 | 65 | T 40 |
| WT-T- | 8,2 | 190 | 80 | T 40 |
| WT-T- | 8,2 | 220 | 95 | T 40 |
| WT-T- | 8,2 | 245 | 107 | T 40 |
| WT-T- | 8,2 | 300 | 135 | T 40 |
| WT-T- | 8,2 | 275 | 107 | T 40 |
| WT-T- | 8,2 | 330 | 135 | T 40 |

Za účelem rychlého, jednoduchého a hospodárného zpracování jsou pro oba průměry k dispozici příslušné univerzální ruční šablony a montážní nástavce v různých délkách až do 520 mm.

3 VZDUCHOVÉ ZATĚSNĚNÍ / ZATĚSNĚNÍ PROTI VĚTRU

Vytvoření vzduchového zatěsnění a zatěsnění proti větru u venkovních stavebních dílců má zásadní význam pro garantování životnosti dřevostaveb jakož i pro tepelnou ochranu. Vedle tepelných ztrát prostupem se zabraňuje škodám vlivem vlhkosti zapříčiněných konvekcí teplého, vlhkého pokojového vzduchu.

➔ Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo také od aplikačně technického týmu firmy EGGER.
Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu plošných materiálů na bázi dřeva.

3.1 Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
D-58579 Schalksmühle
T +49 (0) 2355 809-0
F +49 (0) 2355 809-21
info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de

Zastoupení CZ:
EIM - ELEKTRO-IMPORT
JABLONEC s.r.o.
Maräovice 137
CZ-46801 Jablonec nad Nisou
T +428 346 2314
F +428 302 054
info@elektroimport.cz
www.elektroimport.cz

Zastoupení SK:
Elektro-Import Slovakia
Ing. Jozef Mišanik
Zamost 235
SK-02952 Hrustin
T +421 903 410 160
F +421 435 577 090
eim-sk@stonline.sk
www.elektroimport.cz



VZDUCHOTĚSNÉ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE DO DUTÉ STĚNY

Společnost KAISER nabízí v rámci obsáhlého programu elektroinstalačního materiálu, příslušenství a montážních pomůcek také technicky vyzrálý sortiment vzduchotěsných instalačních výrobků pro krabice, pouzdra a systémy v dřevostavbách.

| Typové označení | Číslo výrobku | Oblast použití |
|--|--------------------|---|
| Přístrojová krabice ECON® 63 | 9263-21 | Vzduchotěsné provedení s těsnícími manžetami, pro tloušťku desky 7 – 40 mm, hloubka 48 mm |
| Kombinovaná krabice ECON® 64 | 9264-21 | Vzduchotěsné provedení s těsnícími manžetami, pro tloušťku desky 7 – 40 mm, hloubka 61 mm |
| Kombinovaná krabice do masivního dřeva | 9066-12 | Pro uchycení svorkami v masivním dřevu od tloušťky 10 mm, hloubka 65 mm |
| Krabice pro nástěnná svítidla | 9248-01 | S uvnitř ležícím víkem, pro tloušťku desky 7 – 40 mm, hloubka 45 mm |
| Těsnící hrnec | 1040-01 | K dodatečnému zatěsnění všech přístrojových a odbočovacích přístrojových krabic, hloubka 36,5 mm |
| Vzduchotěsné manžety pro kabely a trubky | 9059-44 9059-46 | Trvalé zatěsnění u prostupů kabelů vzduchotěsnými vrstvami, tepelná odolnost od -30 °C do +90 °C, v oblasti prostupu do +120 °C |
| EnoX, pouzdro pro svítidla a reproduktory | 9350-21 | Pro instalaci svítidel, reproduktorů, displejů a mnoha dalších, pro zabudované přístroje do Dxš 120x220 mm resp. Ø 120 mm |
| ThermoX® univerzální pouzdro s deskou z minerálního vlákna | 9300-22 | Časově úsporná instalace, bez sádrování popř. uzavírání spár, stropní vývod možný do 86 mm, hloubka 90 mm |

POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMOVÝCH DŘEVOSTAVBÁCH

| Typové označení | Číslo výrobku | Oblast použití |
|--|---------------|--|
| Přístrojová krabice HWD 90 | 9463-01 | Pro stěny v třídě reakce na oheň F30 – F90, také pro instalační šachty / instalační kanály I30 - I90, schválení od DIBt Z-19.21-1788, schválení od DIBt Z-19.21-1788, pro tloušťku desky 7 – 40 mm, hloubka 44 mm. |
| Odbočovací přístrojová krabice HWD 90 | 9464-01 | Pro stěny v třídě reakce na oheň F30 – F90, také pro instalační šachty / instalační kanály I30 - I90, pro tloušťku desky 7 – 40 mm, hloubka 54,5 mm |
| Stropní krabice HWD 30 | 9463-50 | Pro stropy v třídě reakce na oheň F30 – F90, schválení od DIBt Z-19.21-1788, hloubka 44 mm |
| FlamoX® pouzdro pro duté stropy v třídě reakce na oheň F30 | 9430-01 | Pro nízko / vysoko napěťová halogenová světla 35 W Cool-Beam nebo 50 W Alu, z pozikovaného plechu s izolační výplní, schválení od DIBt Z-19.15-1582, průměr 217 mm |

3.2 Trelleborg Baudichtungen
Nilsson Export/Import GmbH
Hellweg 19
D-37688 Beverungen
T +49 (0) 5645 7493-70
F +49 (0) 5645 7493-68
info@nilssongmbh.de
www.nilssongmbh.de

Zastoupení CZ a SK:
Trelleborg Praha s. r.o.
Toužimská 720
CZ-19900 Praha 9 – Letňany
T +420 283 842 593
F +49 (0) 5645 7493-68
tes.sealingprofiles.czech@trelleborg.com
www.trelleborg.cz



EPDM STAVEBNÍ TĚSNÍCÍ PROFILY

POPIS

Těsnící profily firmy Trelleborg pro dřevostavby jsou vyráběny z EPDM syntetického kaučuku. Průběžné testování (např. Dlouhodobý model domu vč. Blower Door testu) prokazují u EPDM těsnících profilů velmi dobré užité vlastnosti a životnost min. 40 let.

VLASTNOSTI EPDM

- Velmi dobré zatěsnění proudění vzduchu, vysoká účinnost těsnění (99 % uzavřená pórovitost)
- Velmi dobrá odolnost proti stárnutí, tepelná odolnost od -55 °C do +100 °C
- Dobré vlastnosti při deformaci tlakem, výborná odolnost proti oxidování
- Minimální absorpce vody (ca. 1 % z vlastní suché hmotnosti)

| Použití | |
|--|---|
| Zatěsnění prahů v dřevostavbách | Typ ST se schválením jako "ochrana proti vzlínající vlhkosti" |
| Přípoje stěnových elementů | Typ LVD, Typ ST |
| Zatěsnění kročejového hluku u bytových oddělovacích stropů | Typ STG |
| Zatěsnění hluku přenášeného hmotou konstrukce, např. u teras a balkonů | Typ CB |
| Zatěsnění spar při zabudování oken a dveří | Typ D2 |

Rádi poskytneme CD-Rom s příklady použití: Vyžádejte si prosím!

3.3 SIGA

Rüt mattstrasse 7
CH-6017 Ruswil
T +41 (0) 41 499 69 69
F +41 (0) 41 499 69 70
siga@siga.ch
www.siga.ch



VÝROBKY PRO VZDUCHOTĚSNÝ A VĚTRU NEPROPUSTNÝ PLÁŠŤ BUDOVY

Firma SIGA se zabývá více jak 40 let výrobky pro vzduchotěsný a větru nepropustný plášť budovy. Budovy zatěsněné produkty od firmy SIGA mají nízkou energetickou spotřebu a emise CO₂, vysoký obytný komfort a dlouhou životnost.

Výrobky SIGA-Sicrall, SIGA-Rissan, SIGA-Corvum a SIGA-Primur byly laboratorně testovány v kombinaci s EUROSTRAND® OSB broušené / nebroušené, SIGA Wigluv byl testován v kombinaci s EGGER DHF a SIGA Dockskin ve spojení s Wigluv 100 / 150 byl speciálně testován a doporučen pro EGGER DFF. Při všech zkouškách bylo dosaženo velmi dobrých výsledků stran síly přilepení a stálosti.

| Název výrobku | Typové označení | Rozměry | Oblast použití |
|---------------------|--|--|--|
| SIGA-Dockskin | Vysoce výkonný prumer | 1 plechovka: 1 kg | Ke zpevnění písčitých, vláknitých podkladů jako např. EGGER DHF |
| SIGA-Wigluv 60 | Jednostranná vysoce výkonná lepicí páska | Šířka x délka: 60 mm x 40 m | K zalepení přípojí a prostupů ve vnějším prostředí např. EGGER DHF |
| SIGA-Wigluv 100 | Jednostranná vysoce výkonná lepicí páska | Šířka x délka: 100 mm x 25 m | K zalepení styků, prostupů a přípojí ve vnějším prostředí |
| SIGA-Wigluv 150 | Jednostranná vysoce výkonná lepicí páska | Šířka x délka: 150 mm x 25 m | K zalepení úbočí, hřebenů a střešních oken ve vnějším prostředí |
| SIGA-Sicrall | Jednostranná vysoce výkonná lepicí páska | Šířka x délka: 60 mm x 40 m | K zalepení přesahů a styků EUROSTRAND® OSB ve vnitřním prostředí |
| SIGA-Rissan 60 | Jednostranná vysoce výkonná lepicí páska | Šířka x délka: 60 mm x 25 m | K zalepení oválných prostupů ve vnitřním prostředí |
| SIGA-Rissan 100 | Jednostranná vysoce výkonná lepicí páska | Šířka x délka: 100 mm x 25 m | K zalepení desek EUROSTRAND® OSB na betonové desce nebo bitumenovém pásu ve vnitřním prostředí |
| SIGA-Rissan 150 | Jednostranná vysoce výkonná lepicí páska | Šířka x délka: 150 mm x 25 m | K zalepení desek EUROSTRAND® OSB na betonové desce nebo bitumenovém pásu v oblasti podezdívky uvnitř |
| SIGA-Primur | Vysoce výkonná lepicí hmota | Hadicový sáček: 600 ml Patrona: 310 ml | K připoji na omítnuté zdivo ve vnitřním prostředí |
| SIGA-Corvum 30 / 30 | Jednostranná vysoce výkonná předpřeložená lepicí páska | Šířka x délka: 30 / 30 mm x 25 m | K zalepení rohů z EUROSTRAND® OSB, nosníků, vaznic a střešních oken ve vnitřním prostředí |
| SIGA-Corvum 12 / 48 | Jednostranná vysoce výkonná předpřeložená lepicí páska | Šířka x délka: 12 / 48 mm x 25 m | K zalepení okenních a dveřních ráků ve vnitřním prostředí |
| SIGA-Sicrall 150 | Jednostranná vysoce výkonná lepicí páska | Šířka x délka: 150 mm x 40 m | K přelepení otvorů po foukání izolace a větších netěsností |

3.4 Moll bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 – 43
D-68723 Schwetzingen
T +49 (0) 6202 2782-0
F +49 (0) 6202 2782-21
info@proclima.de
www.proclima.de

Zastoupení CZ:
Ciur a.s.
Pražská 1012
CZ-25001 Brandýs n/L
T +420 326 901 411
F +420 326 901 456
info@ciur.cz
www.pro-clima.cz

Zastoupení SK:
Peter Hreus VUNO
Kragujevská 17
SK-01001 Žilina
T +421 415 640 519
F +421 415 626 799
vuno@vuno.sk
www.proclima.sk



... und die Dämmung
ist perfekt

PRO CLIMA SYSTÉMY VZDUCHOVÉHO ZATĚSNĚNÍ

Systémy vzduchového zatěsnění pro clima chrání konstrukci svým inteligentním vlhkostním managementem trvale před poškozením stavební substance a napadením plísněmi.

Vlhkostně variabilní hodnota s_d poskytuje maximální ochranu před vlhkostí v zimě a extrémním vysycháním v létě. Tímto se dosahuje nejvyššího stupně spolehlivosti také u spojovacích prostředků a připojovacích lepidel určených pro vzduchotěsné zalepení ve vnějším a vnitřním prostředí při nepředvídaném vniknutí vlhkosti.

Systém je pak doplněn sladěnými speciálními spojovacími prostředky a připojovacími lepidly, jež jsou určeny pro vzduchotěsné slepení ve vnitřním a vnějším prostředí na všech stavebně přípustných podkladech.

| Jméno výrobku | Typové označení | Hodnota s_d | Oblast použití |
|-------------------------------|--|----------------|--|
| pro clima TESCON VANA | Lepicí páska pro vnitřní a vnější prostředí, přilnavá, difuzně otevřená, odolná proti vodě, šířky 6, 7, 5, 15 cm | – | Zalepení styků a přípojí u OSB (EUROSTRAND®); MDF (EGGER DHF, DFF), pásoviny. Připoje na neminerální stavební prvky. |
| pro clima TESCON No.1 | Lepicí páska pro vnitřní a vnější prostředí, elastická, difuzně otevřená a odolná proti vodě | – | Zalepení styků a přípojí u OSB (EUROSTRAND®); MDF (EGGER DHF, DFF), pásoviny. Připoje na neminerální stavební prvky. |
| pro clima RAPID CELL | Lepicí páska bez oddělovací vrstvy pro rychlé zpracování | – | Zalepení styků desek na bázi dřeva, OSB (EUROSTRAND®) |
| pro clima BUDAX TOP | Jednostranná butylkaučuková páska, šířky 6, 7, 5, 15 cm | – | Zalepení styků desek na bázi dřeva a jejich přípojí, také na minerální podklady |
| pro clima TESCON PRIMER RP | Primer bez rozpouštědel pro vlhké a suché lepení | – | Základní adhezní nátěr pro dřevo; dřevovláknité desky (EGGER DFF), zdivo a omítku. |
| pro clima TESCON PRIMER AC | Primer bez rozpouštědel pro vlhké a suché lepení | – | Základní adhezní nátěr pro dřevo; dřevovláknité desky (EGGER DFF), zdivo a omítku. |
| pro clima CONTEGA | Napojovací páska na omítku, PET textilie s nebo bez armovacího pletiva | – | Napojení pásovín nebo OSB (EUROSTRAND®) na omítnuté stavební prvky, nebo zatěsnění přípojových spar oken a dveří |
| pro clima ORCON F | Univerzální napojovací lepidlo, disperze na bázi kopolymerů kyseliny akrylové, zpracování od -10 °C | – | Připojovací lepidlo pro všechny pro clima pásoviny; desky na bázi dřeva a minerální podklady |
| pro clima DASATOP | Sanační parobrzdá s vlhkostně proměnlivou hodnotou, z kopolymeru polypropylenu a polypropylenové textilie | 0,05 až 2 m | Sanační parobrzdá stěny a střechy, může být položena z vnějšku na existující vnitřní povrchové úpravy |
| pro clima INTELLO PLUS | Vlhkostně variabilní parobrzdá, z kopolymeru polypropylenu a polypropylenové textilie, armovaná | 0,25 až > 10 m | Parobrzdá uvnitř, také u navenek těsné konstrukce (např. plochá střecha) |
| pro clima DB+ | Vlhkostně variabilní parobrzdá, stavební lepenka, modrá, armovaná | 0,6 až > 3,5 m | Parobrzdá uvnitř, také u navenek těsných konstrukcí |

Pásky pro clima byly testovány pro nasazení ve vnějším i vnitřním prostředí:

- pro clima TESCO No.1 na EGGER DHF
- pro clima TESCO VANA na EGGER DHF
- pro clima BUDAX TOP na EGGER DHF
- pro clima BUDAX TOP, při použití primeru TESCO PRIMER AC, na EGGER DFF

Ve všech oblastech byla shledána velmi dobrá přilnavost. Podrobná doporučení k použití naleznete v prospektech PRO CLIMA®.

3.5 Ampack AG
 Seebleichstrasse 50
 CH-9401 Rorschach
 T +41 (0) 71 858 38 00
 F +41 (0) 71 858 38 37
 ampack@ampack.ch
 www.ampack.ch
 www.ampack.eu



PROTIPRAŠNÉ PÁSOVINY, NEPRODYŠNÉ PÁSOVINY, POVĚTRNOSTI ODOLNÉ PAROZÁBRANY, TĚSNĚNÍ PROTI VĚTRU A STŘEŠNÍ PÁSOVINA

Firma Ampack AG se zabývá ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Francii a jiných evropských zemích systematicky problematikou celkové ochrany pláště budov proti páře, vzduchu, větru, vodě a emisím a mimo jiné nabízí sortiment výrobků optimalizovaný pro dřevostavby.

Pod jmény značek Ampatex®, Sisalex™ a Ampacoll® jsou nabízeny neprodyšné pásoviny, parozábrany a lepicí systémy. Butylkaučuková páska Ampacoll BK 535 byla testována k zalepení styků desek EGGER DHF a EGGER EUROSTRAND® OSB jako zatěsnění proti větru a shledána jako velmi dobře vhodná. Níže několik návrhů k použití:

| Jméno výrobku | Typové označení | Hodnota s_d | Oblast použití |
|----------------------|--|---------------|---|
| Ampacoll® BK 535 | Butylkaučuková páska v šířce 50 mm, 80 mm a 120 mm | – | Ztěsnění prostupů ve vnitřním a vnějším prostředí, přelepení styků a spár dilatujících stavebních dílců |
| Ampacoll® XT | Akrylová páska v šířce 60 mm, 75 mm, 100 mm a 150 mm | – | Neprodyšné a větru těsné zalepení pásovin a desek ve vnitřním a vnějším prostředí |
| Ampacoll® Primer 531 | Základní nátěr | – | Primer pro všechny hrubé, vláknité a porézní podklady |
| Sisalex™ 30 | Protiprašná zábrana | 0,04 m | Protiprašná zábrana v mezipodlahových prostorech pod suchými násypy |
| Sisalex™ 303 | Parozábrana | 4,4 m | Neprodyšná vrstva pro vnitřní prostory |
| Sisalex™ 514 | Parobrzdá | ≥ 1.800 m | Parobrzdá pro vnitřní prostory |
| Ampatex® DB 2 | Parozábrana s nízkou hodnotou s_d | 2 m | Neprodyšná vrstva pro vnitřní prostory |
| Ampatex® Resano® | Parozábrana s vlhkostně variabilní hodnotou s_d | 0,9 bis 6 m | Suchá vnitřní výstavba, sanace střech z vnějšku a z hlediska stavební fyziky náročné aplikace |

3.6 EISEDICHT- Luftdichtungsmanschetten

Behrenstraße 3
D-31737 Rinteln
T +49 (0) 05751 923180
F +49 (0) 05751 923408
info@eisedicht.de
www.eisedicht.de



Informace o zahraničních distribučních partnerech obdržíte prostřednictvím naší centrály.

EISEDICHT® VZDUCH TĚSNÍCÍ MANŽETY

Za pomoci samolepících, vzduch těsnících manžet EISEDICHT® splníte u všech prostupů skrze pláště budov požadavky:

- normy DIN 4108 díl 7
- EnEV (Nařízení k úsporám energie součást německého stavebního práva) a
- Energiepass 2006 (Energetický pas 2006)

Celoevropsky patentované, vzduch těsnící manžety EISEDICHT® Vám nabízí vedle časové úspory také jistotu při kalkulaci a garanci. Manžety pro vedení jsou nabízeny se třemi typy lepicího těsnění – Tyvek, butyl, butylová tkanina – pro speciální aplikace ve vnějším a vnitřním prostředí.

| Jméno výrobku | Číslo výrobku | Velikost | Příklad použití |
|--|---------------|---------------|--|
| D1 manžeta pro vedení | 0001 | 8 – 11 mm | Zatěsnění kabelů NYM 3 × 1,5 nebo 5 × 1,5 |
| D1 manžeta pro tenká vedení | 0011 | 4 – 8 mm | Zatěsnění antenních a telefonních kabelů |
| GD21 manžeta pro vedení | 0021 | 15 – 22 mm | Zatěsnění pro kabely a PG trubky |
| GD22 manžeta pro vedení | 0022 | 28 – 35 mm | Zatěsnění pro PG trubky a solární vedení |
| GD23 manžeta pro vedení | 0023 | 42 – 55 mm | Zatěsnění pro trubky a solární vedení |
| DD3 manžeta pro dvojitá vedení | 0003 | 2 × 8 – 11 mm | Zatěsnění kabelů NYM 3 × 1,5 nebo 5 × 1,5 |
| DD3 manžeta pro dvojitá vedení nový průměr | 0031 | 2 × 4 – 8 mm | Zatěsnění antenních a telefonních kabelů |
| RGD50 manžeta pro vedení | 0051 | 50 – 70 mm | Zatěsnění pro trubky a solární vedení |
| RGD75 manžeta pro vedení | 0052 | 75 – 85 mm | Zatěsnění pro trubky a solární vedení |
| RGD100 manžeta pro vedení | 0004 | 100 – 110 mm | Zatěsnění HT trubek |
| RGD125 manžeta pro tenká vedení | 0006 | 125 – 135 mm | Zatěsnění HT trubek |
| RGD150 manžeta pro tenká vedení | 0007 | 150 – 165 mm | Zatěsnění HT trubek |
| RGD200 manžeta pro tenká vedení | 0008 | 200 – 215 mm | Zatěsnění HT trubek |
| FRGD100 skládaná manžeta pro vedení | 0071 | 100 – 125 mm | Zatěsnění trubek při sklonu střechy do 40° |
| FRGD150 skládaná manžeta pro vedení | 0072 | 150 – 160 mm | Zatěsnění trubek při sklonu střechy do 40° |

4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA

OLEJE A VOSKY

Přírodní produkty jsou ideálním doplňkem k EUROSTRAND® OSB. Jsou dostupné na trhu v bohatém výběru a lze je použít pro různá zatížení v oblasti podlahy, stěny a stropu. Jejich charakter lazury nechá výborně vynít přírodní strukturu OSB a dává povrchu teplý charakter.

LAKY A LAZURY

Laky a lazury jsou moderní systémy povrchové úpravy, zpravidla na bázi vody, které poskytují nejenom ochranu proti vlhkosti, ale zabraňují také zvětrání účinkem UV záření. Mohou být navíc opatřeny přísadami proti zamodráním. To je vhodné zejména při venkovní expozici vystavené povětrnosti. Zpravidla se běžně jednoduše aplikují nástřikovými přístroji nebo štětci.

Jak pro povrchovou úpravu oleji a vosky jakož i laky a lazurami je doporučeno použít broušených desek EUROSTRAND® OSB, aby bylo docíleno vytvoření hladkého, přilnavého povrchu. Všechny plochy určené pro povrchovou úpravu by měly být očištěny od prachu, mastnot a suché. Všechny desky EUROSTRAND® OSB určené pro použití ve vnějším prostředí musí být opatřeny patřičnou ochranou hran a ploch dle údajů výrobce.

Při povrchové úpravě desek EUROSTRAND® OSB tekutými prostředky povrchové úpravy doporučujeme spodní stranu desky předem opatřit základním nátěrem, aby se zabránilo nerovnoměrnému deformování desky.

Na základě několika vyzkoušených systémů od vybraných výrobců chceme zde ukázat rozmanitost aplikačních možností jak při řemeslném, tak i průmyslovém zpracování.

STĚRKY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ OBKLADY

Před osazením keramických obkladů na EUROSTRAND® OSB je třeba zhotovit spodní konstrukci odpovídající požadavkům (viz. Směrnice pro zpracování pro EUROSTRAND® OSB). Je třeba bezpodmínečně dodržovat technické údaje výrobce.

.....> Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo také od aplikačně technického týmu firmy EGGER.

Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu plošných materiálů na bázi dřeva.

4.1 Remmers Baustofftechnik GmbH

Postfach 1255
D-49624 Lönningen
T +49 (0) 5432 83-0
F +49 (0) 5432 3985
info@remmers.de
www.remmers.de



Zastoupení CZ a SK:

Remmers CZ s.r.o.
Kolovratská 1445
25-101 Říčany u Prahy
T +420 32 360 48 77
F +420 32 360 31 43
koukal@remmers.cz
www.remmers.cz
www.remmers.sk

OCHRANA DŘEVA A STAVEB OHLEDUPLNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

APLIKACE V INTERIÉRU

TRANSPARENTNÍ SYSTÉM LAKU

Vodou ředitelné systémy laků k vytvoření robustní a pevné ochrany povrchu desek EUROSTRAND® OSB.

| Aplikace v interiéru | |
|---|---|
| 1 × nános Remmers Aqua PL-413-Parkettlack | Před dalším zpracováním přebroušení (P 100-120) |
| 1 × nános Remmers Aqua PL-413-Parkettlack | Před dalším zpracováním přebroušení (P 100-120) |
| Dle potřeby další nános Remmers Aqua PL-413-Parkettlack | |

| Aplikace v interiéru | |
|--|---|
| 1 × nános Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize (mořidlo) | Barevné tónování |
| 2 × nános Remmers Aidol Aqua PL-413-Parkettlack | Před dalším zpracováním přebroušení (P 100-120) |
| Dle potřeby další nános | |

APLIKACE V EXTERIÉRU

AKRYLÁTOVÝ SYSTÉM (BÍLÝ)

Nátěrový systém, ohleduplný k přírodnímu prostředí, na čistě akrylátové bázi s pigmenty odolnými proti světlu, trvale elastický, s dlouhodobou ochranou desek EUROSTRAND® OSB před povětrností, jakož i k prevenci před zamodráním.

| Aplikace |
|--|
| Ochrana hran pomocí Remmers Induline SW-910 |
| 1 × nános Remmers Universalgrund (bílý) (univerzální podklad) |
| 2 × nános Remmers Rofalin Acryl nebo Rofalin Acryl Plus (bílý) |

SYSTÉM LAZUR

Silnovrstvá lazura dobře vyplňující póry a regulující vlhkost k voděodpuzdujícímu nátěru desek EUROSTRAND® OSB při silném namáhání, s dlouhodobě působícím UV filtrem.

| Aplikace |
|---|
| Ochrana hran pomocí Remmers Induline SW-910 |
| 1 × nános Remmers Induline GW-306 barevně pigmentovaným |
| 2 × nános Remmers Induline LW-700 barevně pigmentovaným |

4.2 Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
 Affhüppen Esch 12
 D-48231 Warendorf
 T +49 (0) 2581 922-100
 F +49 (0) 2581 922-200
 info@osmo.de
 www.osmo.de
 www.osmocolor.eu



KVALITNÍ BARVY NA ROSTLINNÉ BÁZI

Cílem firmy Osmo je nabídnout kvalitní barvy, jež materiál dřeva co nejlépe chrání před namáháním podmíněným jeho užíváním a přitom jsou navíc zdravotně nezávadné a ohleduplné k životnímu prostředí. Základem na materiál dřeva optimalizovaných Osmo nátěrů jsou vždy přírodní, obnovitelné, rostlinné suroviny, jež jsou podrobovány náročnému procesu čištění a zušlechťování. Osmo výrobky jsou jednoduše přetřitelné. Přebrušování před novou aplikací není nutné. Postačí vyčištění povrchu, aby nečistoty nevytvorily oddělovací vrstvu.

→ Přednosti v interiéru

možnost částečné obnovy vychozených ploch

→ Přednosti v exteriéru

Osmo nátěry se na dřevním povrchu nesloupávají, ale v průběhu let zvětrávají. Nový nátěr je proto možný i bez předchozího přebroušení (nátěr v průběhu let zpravidla světlá, jelikož pigmenty se vymývají).

POUŽITÍ V EXTERIÉRU

Při aplikaci v exteriéru se doporučuje předimpregnace proti zamodráním, hnilobám a napadení insektů za pomoci OSMO Impregnace dřeva WR.

| Požadovaný barevný efekt | Výrobky | Počet nátěrů |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| Krycí | Osmo selská barva | 2 |
| Transparentní | Osmo ochranná lazura na dřevo | 2 |
| Bezbarvý | Osmo UV ochranný olej | 2 |

POUŽITÍ V OBLASTI STĚN A STROPŮ

| Požadovaný barevný efekt | Výrobky | Počet nátěrů |
|--------------------------|---|--------------|
| Krycí | Osmo dekorativní vosk, krycí | 2 |
| Transparentní | Osmo dekorativní vosk, transparentní | 1 |
| Bezbarvý | Osmo čistý vosk nebo dekorativní vosk, bezbarvý | 1-2 |

POUŽITÍ V OBLASTI INTERIÉROVÝCH PODLAH

| Požadovaný barevný efekt | Výrobky | Počet nátěrů |
|--|--|--------------|
| Bezbarvý | Osmo tvrdý voskový olej | 2 |
| Slabě bílý transparentní | 1. Osmo bílý podklad a 2. Osmo tvrdý voskový olej | 1 1 |
| Transparentní barevný | 1. Směs Osmo tvrdý voskový olej / dekorativní vosk krycí (např. 10:1) a 2. Osmo tvrdý voskový olej | 1 1 |
| Transparentní v odstínu přírodního dřeva | 1. Osmo dekorativní vosk transparentní (případně směs s Osmo tvrdým voskovým olejem) a 2. Osmo tvrdý voskový olej | 1 1 |
| Krycí | 1. Osmo dekorativní vosk krycí a 2. Osmo tvrdý voskový olej | 2 1 |

(Při barevném tónování je doporučen nejprve zkušební nátěr)

ZVLÁŠTNÍ POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ

V zásadě jsou upřednostňovány při zpracování broušené EUROSTRAND® OSB desky, přičemž je nutné celý pro OSB typický povrch zcela natřít nátěrovou hmotou, aby se zabránilo pozdějšímu vniknutí vlhkosti do případných prohlubní desky. Na druhé straně se nesmí na těchto místech nahromadit příliš mnoho nátěrové hmoty, aby se nezabraňovalo zasychání. Tenký, rovnoměrný nátěr je prováděn obvykle plochým štětcem nebo mohairovým válečkem s tenkými vlákny nebo válečkem s mikrovláknem (délka vlákna max. 5 mm), na podlahových plochách také kartáčem k natírání podlah (přebytečnou nátěrovou hmotu je nutné odstranit). Nátěr nechat zaschnout ca. 12 hodin při dostatečném odvětrání. Údržba podlah může být prováděna za pomoci Osmo Wisch-Fix – přídatku do vody na stírání a Osmo voskové údržby a čističe k příležitostnému oživení povrchu.

4.3 ADLER-Werk Lackfabrik
 Johann Berghofer GmbH & Co KG
 Bergwerkstraße 22
 A-6130 Schwaz
 T +43 (0) 5242 6922
 F +43 (0) 5242 6922-999
 info@adler-lacke.com
 www.adler-lacke.com

Adler Česko s.r.o.
 Pražská 675/10
 64200 Brno – Bosonohy
 T +420 544 211 930
 T +420 544 211 931
 F +420 549 213 229
 office@adlercesko.cz
 www.adlercesko.cz



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY A OCHRANA DŘEVA

Firma ADLER je specialista na poli ochrany dřeva a laků na dřevo. Vývojem inovativní řady Linovit byl dán zhotovitelů dřevostaveb a tesařům k dispozici hodnotný, vodou ředitelný systém zušlechtnění dřeva, jež se mimo jiné hodí i k povrchové úpravě broušených EGGER EUROSTRAND® OSB desek.

VYUŽITÍ V NEPŘÍMO POVĚTRNOSTI VYSTAVENÝCH EXTERIÉRECH (NAPŘ. STŘEŠNÍ PODHLED)

| Požadovaný barevný efekt | Výrobek | Nátěry |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| Lazurovaný | Lignovit Plus | 2 × natřít nebo |
| | Lignovit Spritzfertig | 1 × základovat pomocí Lignovit Lasur, 1 × nástřík pomocí Lignovit Spritzfertig |
| Krycí * RAL a NCS barevné odstíny | Lignovit Color | 2 × natřít nebo |
| | Lignovit Spritzfertig | 2 × nástřík pomocí Lignovit Spritzfertig |
| Metalic | Lignovit Platin | 2 × natřít nebo nástříkat |
| Bezbarvý | Lignovit Protect Grund / Finish | 1 × natřít / 2 × natřít |

*u bílých a pastelových odstínů je nutné základování pomocí Lignovit Sperrgrund 40960.

VYUŽITÍ V INTERIÉRU

| Požadovaný barevný efekt | Výrobek | Nátěry |
|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Lazurovaný | Lignovit Plus | 2 × natřít nebo |
| | Lignovit Spritzfertig | 1 × základovat pomocí Lignovit Lasur, 1 × nástřík pomocí Lignovit Spritzfertig |
| Krycí* RAL a NCS barevný odstíny | Lignovit Color | 2 × natřít nebo |
| | Lignovit Spritzfertig | 2 × nástřík pomocí Lignovit Spritzfertig |
| Metalic | Lignovit Platin | 2 × natřít nebo nástříkat |
| Bezbarvý | Lignovit Interior UV100 | 2 × natřít nebo nástříkat |

*u bílých a pastelových odstínů je nutné základování pomocí Lignovit Sperrgrund 40960.

UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ HRAN

Aby se zabránilo vnikání vlhkosti do oblasti hran, doporučujeme hrany a řezné plochy zapečetit pomocí ADLER Hirnholzversiegelung 55621.

→ Bližší informace ke zpracování naleznete v příslušných technických listech.

4.4 Almarit Lacke GmbH
Görlitzer Straße 9 – 11
D-83395 Freilassing
T +49 (0) 8654 4674-0
F +49 (0) 8654 4674-13
www.almarit.de

Dovozce do CZ:
INTARZ PARKET
Branická 101
CZ-147 00 Praha 4
T +420 244 462 848
F +420 244 462 848
intarz@volny.cz
www.intarzparket.cz



SYSTÉMY LAKŮ NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL PRO PODLAHOVÉ KRYTINY Z EUROSTRAND® OSB

PRO OBYTNÉ PROSTORY

K odbornému uzavření EUROSTRAND® OSB desek doporučujeme při normálním zatížení jednosložkový lak KH-Top 2010.

PŘI SILNÉM AŽ EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ

Při silném až extrémním zatížení, pokud je důležitá odolnost proti chemikáliím a ošetrivost, by měl být použit dvousložkový DD-Lack 2009.

Postup aplikace

1. Nános bezvzduchovým stříkáním u ještě nepoložených EUROSTRAND® OSB desek
2. Lakovací váleček 250/12 nebo 500/12 u již položených EUROSTRAND® OSB desek

SYSTÉMY VODOU ŘEDITELNÝCH LAKŮ PRO PODLAHOVÉ KRYTINY Z EUROSTRAND® OSB

PRO OBYTNÉ PROSTORY

Při normálním až extrémním zatížení doporučujeme jednosložkový vodou ředitelný lak AQUA Atlantis a AQUA Protector.

PŘI EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ

Při extrémním zatížení, pokud je důležitá odolnost proti chemikáliím a ošetrivost, by měl být použit dvousložkový vodou ředitelný AQUA Dedepur.

Postup aplikace

1. Nános bezvzduchovým stříkáním u ještě nepoložených EUROSTRAND® OSB desek
2. Lakovací váleček 250/12 nebo 500/12 u již položených EUROSTRAND® OSB desek

Údržba

| | |
|----------------------|--|
| 1. AM-Parkett-Pflege | AM-Parkett-Pflege chrání podlahu před opotřebením a dodává jí dokonalý lesk bez leštění. |
| 2. AM-STOPP | AM-STOPP prostředek k údržbě kterým lze v tělocvičnách docílit protiskluzových hodnot 0,5 – 0,7 dle DIN 18032. Zároveň je splněna R9 dle DIN 51130. |
| 3. AM-Finish | Pro údržbu předem lakovaných OSB desek doporučujeme AM-Finish. Tento výrobek chrání OSB podlahy před předčasným opotřebením a vniknutím nečistot a vody, obzvláště v oblasti spár. |

4.5 IRSA Lackfabrik
Irmgard Sallinger GmbH
An der Günz 15
D-86489 Deisenhausen
T +49 (0) 8282 8944-0
T +49 (0) 8282 8944-18 (Hotline)
F +49 (0) 8282 8944-44
info@irsa.de
www.irsa.de



IRSA VODOU ŘEDITELNÉ LAKY PRO BEZBARVÉ A JEDNOBAREVNÉ EUROSTRAND® OSB DESKY V OBLASTI PODLAH

IRSA PLATINUM 3000 1K Parkettwasserlack seidenmatt/ultramatt, pro normální zatížení ke zpracování připravený polyurethanový vodou ředitelný parketový lak hedvábně matný/ultra matný.

IRSA PLATINUM 3000 1K Parkettwasserlack je velmi odolný proti poškrábání a opotřebení vykazující vysokou plnost. Uzavřený lakový film přesvědčí svojí dobrou odolností vůči v domácnostech běžným chemikáliím.

IRSA PLATINUM 3000 1K Parkettwasserlack je nenáchylný k tvorbě vrypů od podpatků bot. Jelikož výsledné tvrdosti je dosaženo již po 3 dnech, může být podlaha poté plně zatěžována (při 20 °C a 55 % rel. vzdušné vlhkosti).

-----> **Oblasti použití:** obytné prostory

Při silném až velmi silném zatížení použít IRSA PLATINUM 3010 2K Parkettwasserlack seidenmatt nebo IRSA PLATINUM 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt s vytvrzovacím prostředkem. Pokud je požadována velmi dobrá odolnost proti chemikáliím a mimořádná odolnost proti otěru, měl by být použit dvousložkový IRSA PLATINUM 3010 2K Parkettwasserlack seidenmatt nebo IRSA PLATINUM 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt. Oba systémy jsou zkoušeny dle DIN 18032 Teil 2 (klouzavé vlastnosti ve sportovních halách). Uzavřený lakový film přesvědčí jeho velmi dobrou odolností v domácnosti a vůči chemickým prostředkům, je nenáchylný k tvorbě vrypů od podpatků bot. Jeho výsledné tvrdosti je dosaženo po 5 dnech, takže podlaha může být velmi rychle zatěžována (při 20 °C a 55 % rel. vzdušné vlhkosti).

-----> **Oblasti použití:** silně zatěžované podlahy ve veřejných budovách, kancelářských prostorách, školách, mateřských školách jakož i tělocvičnách a sportovních halách.

BAREVNÉ TÓNOVÁNÍ

Barevné tónování nátěru je možné za pomoci barevné palety IRSA Basic Color (barevné tónování na bázi vody). Dodává se v barvách tmavě šedá, světle šedá, lazurově bílá, středně šedá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá, dub, ořech, wenge, koňak/třešeň a oranžová. Zvláštní odstíny dle poptávky. Všechny varianty lze mezi sebou míchat. Takto barevně tónované povrchy se uzavírají odpovídajícím vodou ředitelným lakem IRSA PLATINUM 2K.

Barevné IRSA impregnace je možno provádět za pomoci IRSA Design-Farböl. K dostání v barvách černá, bílá, borovice, wenge, ořech, světle šedá, tmavě šedá, světlá písková, dub světlý a červenohnědý. Takto barevně upravený povrch může být navíc opatřen ochranným bezbarvým nátěrem IRSA Design-Farböl. Všechny varianty lze mezi sebou míchat.

IRSA OLEJOVÁ IMPREGNACE

K odborné impregnaci EUROSTRAND® OSB desek doporučuje IRSA pro případy normálního až velmi silného zatížení IRSA HP Oil High-Protection.

POSTUP APLIKACE

V zásadě se používají broušené OSB desky, aby především u barevně tónovaných povrchů bylo dosaženo barevné rovnoměrnosti.

1. Nástřik výrobků IRSA u ještě nepoložených OSB desek je v zásadě možný (nutné individuální poradenství).
2. Firma IRSA nabízí Aqua Rolle (váleček) k odbornému uzavření (vodními laky) po pokládce. IRSA Design-Farböl a IRSA Basic Color se nanáší IRSA mohairovými válečky.

ÚDRŽBA

Dle DIN 18365 je požadováno klima v místnosti při +20 °C a vzdušné vlhkosti 55 - 65 % a navíc pravidelná údržba. Tato údržba by měla být prováděna u lakovaných podlah např. za pomoci IRSA Aqua Star a u olejovaných, zapečetěných podlah za pomoci IRSA Aqua Star R9 (ředěný) (R9 odpovídá DIN 18032 díl 9).

Dbejte prosím také informací z našich technických listů jakož i pokynů k údržbě od firmy IRSA. Stran dalších informací a údajů se obraťte prosím přímo na nás.

NATURE LINE (NL) HARTÖL HIGH SOLID A NATURE LINE SPEZIALÖL PRO EUROSTRAND® OSB DESKY

PŘI NORMÁLNÍM AŽ SILNÉM ZATÍŽENÍ

K odbornému olejování desek EUROSTRAND® OSB doporučujeme při normálním až silném zatížení NL Hartöl High Solid nebo NL Spezialöl s NL Bodenmilch.

Aplikační postup

1. U již položených desek EUROSTRAND® OSB aplikace plochou špachtlí, naleštění bílým leštícím padem.
2. Aplikace za pomoci svorky Taski a houby nebo tenkovlákným válečkem (8 mm), přebytečný olej stáhnout z povrchu špachtlí nebo stěrkou s gumovým nástavcem, naleštit bílým leštícím padem.

UPOZORNĚNÍ

Při leštění EUROSTRAND® OSB desek je třeba dbát na to, aby na povrchu nestál přebytečný olej (tvorba šmouh a kruků po leštění). Povrch musí být na dotek vlhký, když se po něm přejede rukou, ale na ruce nesmí zůstat stopy po oleji. Přebytečný olej zasychá pomalu a zůstává lepkavý!

Údržba

Dle DIN 18365 je požadováno klima v místnosti při 20-22°C a vzdušné vlhkosti 55-65% a navíc pravidelná údržba. K provádění této údržby nabízí firma ASUSO následující výrobky:

| | |
|----------------------|---|
| 1. NL Öl-Wischpflege | NL Öl-Wischpflege slouží jako čistič a k tvorbě ochranné vrstvy. Vlhká místa s přebytkem dosušit za pomoci bavlněného hadříku. |
| 2. NL Reiniger | K odstranění hrubých nečistot se používá NL Reiniger, následně dosušit za pomoci bavlněného hadříku. |
| 3. NL Holzpflegeöl | Použití u matných nebo ochozených míst, ručně za pomoci bavlněného hadříku nebo strojově za pomoci jednokoučové leštičky (bílý leštící pad) zaleštit. |

4.7 PCI Augsburg GmbH
 Piccardstraße 11
 D-86159 Augsburg
 T +49 (0) 821 5901-0
 F +49 (0) 821 5901-372
 pci-info@basf.de
 www.pci-augsburg.de

Zastoupení CZ:
 BASF Stavební hmoty
 Česká republika s.r.o.
 K Májovu 1244
 CZ-53701 Chrudim
 T +420 469 607 111
 F +420 469 607 112
 info.cz@basf.com
 www.basf-sh.cz

Zastoupení SK:
 BASF Slovensko s.r.o.
 Na stanicu 937/26B
 SK-1009 Žilina
 T +421 417 631 483
 F +421 417 631 484
 info@basf-sh.sk
 www.basf-sh.sk



KERAMICKÉ OBKLADY NA EUROSTRAND® OSB

Desky EUROSTRAND® OSB mohou být obkládány keramickými obklady pouze v ineriéru. Jelikož OSB desky reagují na změnu vzdušné vlhkosti délkovými a tloušťkovými změnami, je nutné používat dostatečně parotěsné produktové systémy.

Při pokládce nesmí OSB desky přesáhnout rovnovážné vlhkosti 10 %. Toto odpovídá týdenní klimatizaci při 60 % rel. vzdušné vlhkosti a 23 °C prostorové teploty

| Pokládka obkladů bez použití reaktivních pryskyřičných lepidel | | |
|--|-------------|---|
| Stěna | Základování | Pomocí PCI Wadian |
| | Pokládka | Použít PCI Bicollit (Classic), alternativně PCI-Colliflex Nr. 125 1. kontaktní vrstvu a 2. vrstvu lepidla natáhnout zubovou stěrkou |
| Podlaha | Pokládka | Použít PCI Nanolight, alternativně PCI Flexmörtel 1. nalepit oddělující desku PCI Polysilent 2. kontaktní vrstvu a 3. vrstvu lepidla natáhnout zubovou stěrkou |
| | Spárování | Pomocí PCI Nanofug, šířka spáry 1 – 10 mm, formovatelná, vodu a nečistoty odpuzující povrch |

| Pokládka obkladů ve vlhkém prostředí bez použití reaktivních pryskyřičných lepidel | | |
|--|-------------|---|
| Stěna a podlaha | Základování | Pomocí PCI Wadian |
| | Zatěsnění | Pomocí PCI-Lastogum, alternativně PCI Seccoral 1K |
| | Pokládka | Použít PCI Nanolight, alternativně PCI Flexmörtel 1. kontaktní vrstvu a 2. vrstvu lepidla natáhnout zubovou stěrkou |
| | Spárování | Pomocí PCI Nanofug, šířka spáry 1 – 10 mm, formovatelná, vodu a nečistoty odpuzující povrch |

| Pokládka obkladů v interiéru a ve vlhkém prostředí při použití reaktivních pryskyřičných lepidel | | |
|--|-------------|--|
| Podlaha | Základování | Není nutné! |
| | Zatěsnění | Ve vlhkých prostorách nastěrkovat PCI Collastic 1,5 mm silnou vrstvu bez pórů |
| | Pokládka | Použít PCI Collastic, nastěrkovat vhodnou zubovou stěrkou, alternativně PCI Flexmörtel Nr. 129 1. kontaktní vrstvu a 2. vrstvu lepidla natáhnout zubovou stěrkou |
| | Spárování | Pomocí PCI Nanofug, šířka spáry 1 – 10 mm, formovatelná, vodu a nečistoty odpuzující povrch |

5 MONTÁŽ (OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

➤ Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo také od aplikačně technického týmu firmy EGGER.
Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu plošných materiálů na bázi dřeva.

5.1 Knudsen Plast A/S Dänemark
Industrivej 21
DK-3300 Frederiksvaerk
T +45 4776 0101
F +45 4777 0155
ulo@knudsen-plast.dk
www.knudsen-kilen.dk



KNUDSEN KILEN MONTÁŽNÍ KLÍNKY NAPŘ. PRO DŘEVOSTAVBY

Klídky od firmy Knudsen jsou praktickou pomůckou při montáži na staveništi. Nabízí následující přednosti:

- Precizní, pevné a neklouzající zarovnání díky ostrému střídavě překládanému zoubkování
- Netečné vůči vlhkosti, houbám a plísní
- Neštipou se při protlučení hřebíky nebo provrtání
- Prokázaná zvuková izolace dle DS/ISO 140-6/-8
- Životnost > 100 let dle zkušební zprávy DTI
- Bohatý výběr typů (výška, délka, šířka) určených pro různé typy zatížení:
Přesahy 35 – 100 %, možné zatížení dle typu mezi 80 až 2.800 kg, možné zvednutí klínkem mezi 8 až 70 mm

DISTANČNÍ ŠPALÍKY

K vytváření montážních spar v tloušťkovém rozpětí 1-5 mm, k dodání v různých šířkách a délkách.

5.2 Bever GmbH
Auf dem niedern Bruch 12
D-57399 Kirchhundem
T +49 (0) 2723 9760-0
F +49 (0) 2723 9760-80
info@bever.de
www.bever.de




UNIVERZÁLNÍ ŠROUBOVACÍ KOTVA PRO DŘEVĚNÉ PODKLADY

Schváleno od DIBt Z-17.1-924

| Č. výrobku | Rozměr | Odestup pláště * | Balení kusů |
|------------|--------------|------------------|-------------|
| 10290 | 4,0 × 160 mm | do 40 mm | 250 |
| 10300 | 4,0 × 180 mm | do 60 mm | 250 |
| 10310 | 4,0 × 210 mm | do 90 mm | 250 |
| 10320 | 4,0 × 235 mm | do 115 mm | 250 |
| 10330 | 4,0 × 260 mm | do 140 mm | 250 |
| 10333 | 4,0 × 300 mm | do 180 mm | 250 |

* udané odestupy pláště zohledňují 20 mm opláštění stojin.



Příslušenství: Art. 11230 Iso Clip modrý, 60 mm
Art. 11240 Iso Clip černý, 100 mm
Art. 11970 Eindrehadapter
(adaptér na zašroubování)

6 SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A LEPIDLA

➔ Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo také od aplikačně technického týmu firmy EGGER.
Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu plošných materiálů na bázi dřeva.

6.1 Purbond AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach-Station
T +41 (0) 41 469-6860
F +41 (0) 41 469-6871
info@purbond.com
www.purbond.com



Adhesive systems for engineered wood

PURBOND® LEPIDLOVÉ SYSTÉMY K VÝROBĚ NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH STAVEBNÍCH DÍLCŮ

POPIS

Vlhkostí vytvrzující, tekutá jednosložková polyuretánová lepidla k výrobě nosných dřevěných stavebních dílců dle DIN 1052 a EN 385 / EN 386.

OBLAST POUŽITÍ


Lepidla Purbond HB typy 110, 440 a 530 smí být dle všeobecného schválení stavebního dohledu používány pro výrobce dřevostaveb, jež se prokazují dokladem o způsobilosti lepit nosné dřevěné dílce (velké povolení k lepení) EUROSTRAND® OSB 4 TOP (Z-9.1-566) a EUROSTRAND® 8000 (Z-9.1-562) pro statické slepování též nebroušených desek.

Spojení lamel klínovým ozubem a masivní konstrukční dřevo až po plošné lepení u lepeného lamelového dřeva, křížové lepení dřevěných desek, konstrukční dvou lamelový hranol a tří lamelový hranol, jakož i různé specializované výrobky jako např. T-nosníky.

Spektrum dnes dostupných certifikovaných PURBOND® lepidel k výrobě nosných dřevěných dílců obsahuje vícero výrobků, které se odlišují po stránce otevřené doby a doby vytvrzení a tím odpovídají příslušným požadavkům zpracovatelů.

Firma Purbond certifikovala řadu lepidel PURBOND® HB S v Německu, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu. Speciálně za účelem splnění požadavků v Americe nechala firma Purbond certifikovat řadu PURBOND® HB E pro použití v nosných dřevěných dílcích.

GRAFICKÝ PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PURBOND HB LEPIDEL



6.2 STAUF

Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Straße 1
D-57234 Wilnsdorf
T +49 (0) 2739 301-0
F +49 (0) 2739 301-200
info@stauf.de
www.stauf.de



POKLÁDKA PARKET A PODLAHOVÝCH KRYTIN NA EGGER EUROSTRAND® OSB

POKYNY K POKLÁDCE

- EGGER EUROSTRAND® OSB jsou nabízeny v provedení na pero a drážku v tloušťkách 15, 18, 22 a 25 mm. Jako podklad pro parkety je doporučeno desky EGGER EUROSTRAND® OSB plošně slepit nebo pevně přišroubovat. Při plovoucí pokládce by měly být minimálně dvě 15 mm tlusté desky křížem k sobě slepeny a sešroubovány.
- Při plovoucí pokládce desek EGGER EUROSTRAND® OSB a nalepení dřevin citlivých na tlak bobtnáním (např. javor, buk) a / nebo rozměrů parket (např. 10 mm masivní parkety nebo 22 mm průmyslové mozaiky) je třeba brát v potaz, že při vzniku vysokého tlaku bobtnáním (např. vysokou vlhkostí vzduchu), může v ploše parketové podlahy dojít ke vzniku vysokého vrchního pnutí, které může vést k vyduť podlahové konstrukce.

LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN A PARKET NA EGGER EUROSTRAND® OSB:

- EGGER EUROSTRAND® OSB desky jsou v zásadě dobře vhodné k pokládce elastických a textilních podlahových krytin a parket.
- Při lepení parket na EGGER EUROSTRAND® OSB je podobně, jako i u dřevotřískových desek, třeba v důsledku jejich nízké nasákavosti počítat se zvýšeným bobtnáním dřeva v porovnání s lepením na potěry.
- Nízká nasákavost u EGGER EUROSTRAND® OSB vede také k pomalejšímu vývoji pevnosti lepidel na bázi disperze a umělých pryskyřic v porovnání s lepením na potěry.
- Plocha pokrytá EGGER EUROSTRAND® OSB tvoří relativně rovný podklad. Nebezpečí vzniku dutin při pokládce parket je zpravidla proto výrazně nižší než při pokládce např. na cementový potěr.

Na EUROSTRAND® OSB mohou být použity skoro všechny druhy podlahových krytin a parket spolu s lepidly z nabídky firmy STAUF, pokud jsou dodrženy pokyny v následující tabulce. Při volbě odpovídajícího typu lepidla je třeba respektovat tabulky doporučených typů lepidel firmy STAUF.

| Použitelné typy základování pro lepidla / stěrky na OSB | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|
| | STAUF lepidla na podlahové krytiny | STAUF Disperzní parketová lepidla | STAUF Parketová umělopryskyřičná lepidla | STAUF Lepidla na bázi reaktivní pryskyřice * | STAUF SPP-95 ¹⁾ |
| STAUF VDP-130 | | | | | • |
| STAUF VDP-140 | • | • | | | |
| STAUF VPU-155 | | | | • ²⁾ | |
| STAUF VEP-190 | | | | • ²⁾ | • |
| STAUF VLM-100 | | | • | | |
| Přednátěr lepidlem Směs z: 1 RT WFR a 1,5 RT VLM-90 | | | • | | |

* Při použití STAUF SMP-940* na odpískovaném tekutém asfaltu je třeba základovat pomocí STAUF VEP-190.


¹⁾ popřípadě přidat STAUF armovací vlákna

²⁾ Základování případně nutné jen u znečištěného a zaprášeného OSB.

| Použitelné lepidlové systémy | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|
| | STAUF lepidla na podlahové krytiny | STAUF Disperzní parketová lepidla | STAUF Parketová umělopryskyřičná lepidla | STAUF Lepidla na bázi reaktivní pryskyřice * | Příprava podkladu |
| Textilní podlahové krytiny | • | | | | Podklad dobře očistit; podle stavu a požadavků základovat a stěrkovat |
| Elastické podlahové krytiny | • | | | | |
| Linoleum | • | | | | |
| Laminát (celoplošně lepený) | | | | • | |
| Surová parketa | | • | • | • | |
| Hotová parketa | | • | • | • | |
| Dřevěná dlažba | Lepení není všeobecně možné, prosím dotazujte se u nás | | | | |

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stupni vývoje. V každém případě je tyto třeba považovat jako nezávazná, jelikož nemáme vliv na pokládku a podmínky pokládky se mohou místně lišit. Nároky činěné na základě těchto údajů jsou vyloučeny. Totéž platí i pro bezplatně a nezávazně poskytnuté obchodní a technické poradenství. Doporučujeme proto, provést dostatečné vlastní pokusy, aby bylo zřejmé, zda se výrobek hodí pro zvolený typ využití (2009).

Lined writing area consisting of approximately 27 horizontal lines.



www.egger.cz

TECHNICKÉ INFORMACE

info-cz@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Německo

EGGER CZ s.r.o.
Čechova 498
500 02 Hradec Králové
Česká republika
T +420 495 531 531
F +420 495 531 534
info-cz@egger.com
www.egger.cz

